

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.

Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:

1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ.ИЛ158 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«18» Июня 2026 г.**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ****(исследований)****№95562-ПРГ/26 от 18.06.2026**

1	Объект	Строительные пленки торговой марки Stärke: Stärke A влаго-ветрозащитная однослойная мембрана (ш 1,6, 35м ²)
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «Строительный дискаунтер», Адрес: Россия, 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер. Астраханский, д. 1/15, пом. 7И/3П, ИНН: 9702039189, ОГРН: 1217700584331, телефон: +7 (833) 221-11-22, электронная почта: sd-buhinfo@yandex.ru
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «Стройпленки», Адрес: Россия, 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, д. 132/3, офис 609, ИНН: 0245962816, ОГРН: 1200200013595
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 95562 от 07 Мая 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	08 Мая 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	19 Мая 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	22 Мая 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 23.99.12-001-85854614-2020
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Материал	Однослойная влаговетрозащитная мембрана	Соответствует требованию	ТУ 23.99.12- 001-85854614- 2020
2.	Состав	Нетканое полотно из полипропилена	Соответствует требованию	ТУ 23.99.12- 001-85854614- 2020
3.	Поверхностная плотность, г/м ²	75 (±10%)	76	ТУ 23.99.12- 001-85854614- 2020
4.	Площадь в рулоне, м ²	35; 70	35	ТУ 23.99.12- 001-85854614- 2020
5.	Ширина рулона, м	1,6 (±2%)	1,7	ТУ 23.99.12- 001-85854614- 2020
6.	Цвет основы/внешней стороны	Белый	Белый	ТУ 23.99.12- 001-85854614- 2020
7.	Добавка UV, %	1	1	ТУ 23.99.12- 001-85854614- 2020
8.	Флексографическая печать (цвет)	Черный	Черный	ТУ 23.99.12- 001-85854614- 2020
9.	Клеевые полосы (ПЭТ защитная пленка прозрачная)	2	2	ТУ 23.99.12- 001-85854614- 2020
10.	Разрывная нагрузка, полосы 50х100 мм, Н/5 см, не менее - продольная; - поперечная	130 80	138 84	ТУ 23.99.12- 001-85854614- 2020
11.	Относительное удлинение при разрыве, %: - продольное; - поперечное	60-120 60-120	78 79	ТУ 23.99.12- 001-85854614- 2020
12.	Водоупорность, мм.вод.ст.,не менее	110	120	ТУ 23.99.12- 001-85854614- 2020
13.	Паропроницаемость при температуре воздуха в камере (23±0,5) °С, влажность воздуха в камере (50±3) %, г/(м ² ·24 ч), не менее	900	915	ТУ 23.99.12- 001-85854614- 2020
14.	Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара Sd, м	0,020	0,020	ТУ 23.99.12- 001-85854614- 2020
15.	УФ-стабильность, месяц	3	3	ТУ 23.99.12- 001-85854614- 2020

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Строительные пленки торговой марки Stärke: Stärke A влаго-ветрозащитная однослойная мембрана (ш 1,6, 35м²), **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «Стройпленки», Адрес: Россия, 450053, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-кт Октября, д. 132/3, офис 609, ИНН: 0245962816, ОГРН: 1200200013595, **соответствуют:** ТУ 23.99.12-001-85854614-2020.

Исполнитель

Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.